DURCIPIERRE PLUS

LES + PRODUIT

- Produit prêt à l'emploi
- Incolore, ne blanchit pas
- Permet les patines et réparations ultérieures
- Préventif et curatif
- Préconsolidation des supports fragilisés avant nettoyage par micro-abrasion

CONSOMMATION

- 0,25 à 2 l/m²

CONDITIONNEMENT

- Bidon de 5 litres
- Palette de 96 bidons

CONSERVATION

- **12 mois**
  à partir de la date de fabrication en emballage d'origine non ouvert et stocké à l'abri du gel et des fortes températures (entre 5°C et 30°C)

GARANTIE

- R.C. Fabricant

DESCRIPTION

- Minéralisant incolore à base de silicate de lithium prêt à l'emploi pour matériaux minéraux poreux : pierres naturelles, briques, enduits...
- Renforce la cohésion et la solidité des matériaux fragilisés avant et/ou après réparation.
- Reminéralise et consolide en profondeur les matériaux minéraux poreux et fragiles, par imprégnation et cristallisation en profondeur de silicate de lithium.
- Reconstitue la perte de matière par pontage des grains désolidarisés sans colmater la porosité, préservant ainsi la respiration.
- Protège le parement traité de l'érosion.
- Préconsolide les supports fragilisés avant un nettoyage abrasif.
- **Curatif** : conservation des pierres fragilisées par un traitement 7 jours avant les réparations éventuelles.
- **Préventif** : minéralisation de l'ensemble de la façade 7 jours après les réparations.

DOMAINE D'APPLICATION

- Pierres naturelles calcaires, siliceuses, grès...
- Briques décomposées par les intempéries, terre cuite
- Enduits et joints historiques (conservation)
- Enduits hydrauliques
- Bétons friables
- Un essai préalable sera nécessaire sur les bâtiment situés en front de mer

CARACTÉRISTIQUES

- Aspect : liquide incolore
- Nature : silicate de lithium
- Densité : 1 080 g/l

MISE EN ŒUVRE

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Les pierres poreuses et les briques seront nettoyées superficiellement. Un nettoyage à trop grande eau peut solubiliser les sels contenus dans le support qui, en migrant à la surface, risquent de former des efflorescences au séchage.
- Traiter avec **251 LANKO NET VERT*** pour éliminer les mousses et lichens. Laisser sécher 3 jours minimum.
- Les surfaces à traiter doivent être saines, propres, sans salissures ni poussières et exemptes de produit de nettoyage.

MISE EN ŒUVRE

DURCIPIERRE PLUS devant être revêtu :

- L'ensemble de la zone à traiter doit être réalisée dans la journée pour assurer l'homogénéité d'aspect après recouvrement.
- Attendre un séchage de 7 jours minimum de **DURCIPIERRE PLUS** avant recouvrement par un enduit.

DUCIPIERRE PLUS non revêtu :

- L'ensemble de la façade concernée doit être traitée avec **DURCIPIERRE PLUS** afin d'obtenir une teinte uniforme sur l'ensemble du panneau. En effet, après séchage complet, **DURCIPIERRE PLUS** peut légèrement foncer la teinte du support sur lequel il est appliqué.

OUTILLAGE

- Pulvérisateur basse pression
- Brosse
- Pinçeau

APPLICATION

- Utiliser un pulvérisateur parfaitement propre basse pression et ne pas pulvériser par grand vent: utiliser alors une brosse.
- Sur support sec ou légèrement humide, appliquer **DURCIPIERRE PLUS** par passe successives en frais sur frais.
- Après séchage, des cristaux de sels blanchâtres peuvent apparaître. Les éliminer par un brossage doux avec une brosse à poils durs.

DÉLAIS DE SÉCHAGE

Conservation

- Attendre 7 jours avant recouvrement par une réparation, patine. Ce délai est conditionné par la quantité de **DURCIPIERRE PLUS** utilisé.

Prévention

- 7 jours minimum de séchage des réparations avant recouvrement par **DURCIPIERRE PLUS**.

CONSOMMATION

- 0,25 à 2 litres/m² suivant la nature du matériau à consolider (porosité, cohésion...).

* Voir la Fiche Technique du produit.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Utiliser un pulvérisateur parfaitement propre basse pression et ne pas pulvériser par grand vent : utiliser la brosse.
- Porter des gants imperméables en latex naturel comprenant du polychloroprène conforme à EN ISO 374-1 et des lunettes de sécurité contre les projections de liquide (visière de protection, masque respiratoire type FFP2 et vêtements de protection couvrants en cas de pulvérisation).
- Produit dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
- Avant utilisation consulter la Fiche de Données de Sécurité.

ASSISTANCE TECHNIQUE : SIKA France SAS assure l'information et l'aide aux entreprises qui en font la demande pour le démarrage d'un chantier afin de préciser les dispositions spécifiques de mise en œuvre du produit (ou procédé). Cette assistance ne peut être assimilée ni à la conception de l'ouvrage, ni à la réception des supports, ni à un contrôle des règles de mise en œuvre.

0 826 08 68 78 Service 0,15 € / min + prix appel

DOCUMENTATION TECHNIQUE - Février 2024

Cette Fiche Technique a pour but d'informer sur les propriétés du produit. Les renseignements qui y figurent sont basés sur nos connaissances actuelles. Il appartient à l'utilisateur de s'informer sur l'adaptation du produit à l'usage désiré et de vérifier qu'il dispose de la version la plus récente - Mise à jour consultable sur **parexlanko.com**.

SIKA France SAS
84 rue Édouard Vaillant - 93350 Le Bourget - Tél. (33) 01 41 17 20 00
Parexlanko, une marque Sika.